

Aceros soldables de grano fino en condiciones de normalizado para presión (EN 10028-3:2003)

EN 10028-3:2003	EN 10207:1997	EN 10207:1991	ASTM	JIS G3115
P275NH		1.0487		
P275NL1		1.0488		
P275NL2		1.1104		
P355N		1.0562		A737 gr. B
P355NH		1.0565		A737 gr. B
P355NL1		1.0556		
P355NL2		1.1106		
P460NH		1.8935		A737 gr. C
P460NL1		1.8915		
P460NL2		1.8918		