

ACERO RESISTENTE A LA ABRASIÓN

Soldadura:	Excelente
Plegado:	Buena
Transformación:	Buena
Mecanización:	Buena



ESPECIFICACIONES GENERALES*

C ≤ 0,26. Si ≤ 0,80. Mn ≤ 1,70. P ≤ 0,025. S ≤ 0,015. Cr ≤ 1,50. Ni ≤ 1,00. Mo: 0,50. B ≤ 0,005. CEV.: 0,52/0,64. Rm: 1.450 N/mm². ReH: 1.200 N/mm². As: 8 %. Impacto Charpy: 30J a -40°C. Dureza Brinell: 420/500 Hb.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES TÍPICAS

Raex® es una gama de aceros resistentes al desgaste, de alta tracción, elevada dureza y tenacidad frente al impacto. Permiten ampliar la vida útil de la maquinaria, disminuir el desgaste en componentes estructurales, disminuir pesos mejorando la eficiencia energética y disminuir el consumo de combustible.

Los aceros anti-desgaste Raex® tienen aplicación en diversos campos de la ingeniería mecánica como automoción, transporte, minería y movimientos de tierra:

- Remolques y contenedores
- Palas para excavadoras y máquinas de movimiento de tierras
- Piezas de desgaste en minería
- Hormigoneras, máquinas de procesamiento de maderas
- Plataformas y estructuras
- Tolvas, alimentadores
- Volquetes

ESTADO DE SUMINISTRO

Los aceros Raex® se entregan en estado templado

Acabado superficial:

De conformidad con EN 10163-2 Clase B3.

Las piezas cortadas de bobina se entregan en acabado negro.

Las chapas de cuarto se pueden servir en acabado negro o granallado y pintado.

Tolerancias dimensionales:

Planitud de acuerdo con EN 10029 Clase N.

Dimensiones según EN 10051 para piezas cortadas de bobina.

Dimensiones según EN 10029 para chapas de cuarto.

SOLDADURA Y OXICORTE

La soldabilidad de los aceros Raex® está entre las mejores entre los aceros resistentes al desgaste.

Instrucciones sobre soldadura y corte por oxígeno se indican en folleto específico.

PERFORACIÓN Y CORTE

El Raex 450 puede taladrarse con brocas tipo HSS con aplicación de taladrina. La pieza a taladrar debe estar adecuadamente sujeta, con seguridad.

Se puede cortar mecánicamente, con precauciones debido a la dureza de este acero. Las cuchillas de corte deben ser de durezas superiores a 53 HRC.

CURVADO

Para realizar el curvado deben tomarse precauciones de seguridad debido al riesgo de proyección de fragmentos en caso de superar los límites mínimos.

- Siempre posible curvados < 90°
- Para espesores ≤ 20 mm, Radio de curvatura / Espesor (R/t): transversal = 4, longitudinal = 5
- Para espesores superiores a 20 mm, consultar al fabricante

TRANSFORMACIÓN (deformación en frío)

No resulta adecuado para conformación en caliente o en estructuras que precisen eliminación de tensiones.

Las características en dureza bajan para un calentamiento mayor a 200°C. El tratamiento a temperaturas superiores disminuye las propiedades de resistencia a la abrasión, dureza y resistencia.

Programa de existencias

- Amplia gama de espesores y formatos:
- Piezas de bobina desde 2,5 hasta 8 mm, con anchos típicos de 1.000 y 1.500 mm, longitudes hasta 12.000 mm según espesor.
- Chapas de cuarto desde 6 hasta 80 mm, con anchos típicos de 2.000 y 2.500 mm, longitudes hasta 12.000 mm según espesor.
- Consulte nuestras existencias de almacén para cada suministro así como los plazos de entrega para formatos no disponibles en: comercial@acerosurssa.es
- También servimos partes de chapa, cortadas a longitudes múltiples de 1.000 mm manteniendo la anchura.
- Oxígeno de piezas a medida a partir de 6-8 mm de espesor.

* Las especificaciones generales son orientativas. Para cada suministro se ofrece certificado con los datos garantizados para la partida entregada.